

2023. április 26.

Rigips® Blue Acoustic PRO RF (DF) 12,5**Hanggátló és tűzgátló gipszkarton építőlemez**

MSZ EN 520:2004+A:2009

Jellemző tulajdonságok: Papírlapok közé ágyazott kötött gipszmassza**Felhasználási terület:** Ideális alapanyag belső falak és mennyezetek építéséhez**Szerelés:** Kivitelezői kézikönyv szerint

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Jelölése	RF (DF, GKF)
Megjelenése	 Karton: kék Felirat: fekete
Lapvastagság [mm]	12,5
Vastagság tűrés [mm]	± 0,5
Sűrűség (kb.) [kg/m³]	976
Négyzetméter súly (kb.) [kg/m²]	12,2
Kémiaailag kötött víztartalom [%]	>16
Egyensúlyi nedvesség 20 °C, 65 % rel.párat. [%]	~ 0,3
Teljes vízfelvétel MSZ EN 520 szerint [%]	NPD
Felületi vízfelvétel MSZ EN 520 szerint [g/m²]	NPD
Megengedett hosszúság eltérés [mm]	+0/-5
Megengedett szélesség eltérés [mm]	+0/-4
Megengedett eltérés az átlókban [mm]	2
Hajlítás alatti törés (hosszirány) [N]	min. 550 N
Hajlítás alatti törés (keresztirány) [N]	min. 210 N
Hővezetési tényező [W/mK]	0,25
Páradiffúziós ellenállási szám μ	10
Tűzvédelmi osztályba sorolás az MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010 alapján	A2-s1,d0